

## 特記材料 品質基準使用数量

塗布回数	材料名	主成分	塗布量		備考
下地修正 2液性	デコフラットA剤	アスファルト系 樹脂入	0.30	kg/m <sup>2</sup>	修正する厚みによって使用量は大幅に変動します。
	デコフラットB剤	アスファルト系 エマルジョン	0.20	kg/m <sup>2</sup>	
1P 2液性	デコフラットA剤	アスファルト系 樹脂入	0.30	kg/m <sup>2</sup>	
	デコフラットB剤	アスファルト系 エマルジョン	0.20	kg/m <sup>2</sup>	
1P	アクリルリサーフェーサー	アクリル樹脂 無機質の充填材 繊維・水 珪砂	0.28	ℓ/m <sup>2</sup>	
2P	デコターフ II	アクリル樹脂 顔料 無機質の充填材 繊維・水	1.44	ℓ/m <sup>2</sup>	
1P	デコベース II	アクリル樹脂 顔料 無機質の充填材 繊維・水	0.50	ℓ/m <sup>2</sup>	
2P	デコベース I	アクリル樹脂 無機質の充填材 繊維・水 珪砂	0.56	ℓ/m <sup>2</sup>	(デコカラーMP0.16ℓ/m <sup>2</sup> )
1P	デコカラーMP	アクリル樹脂 顔料 無機質の充填材 繊維・水	0.34	ℓ/m <sup>2</sup>	デコカラーMP0.16ℓ/m <sup>2</sup> はデコベース層に混入 カラー層: デコカラーMP0.18ℓ/m <sup>2</sup>
1P	ホワイトライン	アクリル樹脂 顔料 無機質の充填材 繊維・水	0.016	m	
	珪 砂		2.10	kg/m <sup>2</sup>	
※使用する材料は、有明コロシアム(Aコート)、鞠テニスセンター、三木総合防災公園屋内コート と同じ表層材とする。					