

## 4. 分析結果

試料 No.	試料名称	定性分析結果				石綿含有判定結果		定量分析結果	別添 データ No.
		X線回折分析法		分散染色法		石綿の 有無	石綿の 種類	石綿含有率 (%)	
		石綿の 有無	石綿の 種類	石綿の 有無	石綿の 種類				
1	①機械室A 外壁	無	—	無	—	無	—	—	1
2	②南東側校舎 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	1.1	2
3	③東側校舎 外壁	無	—	無	—	無	—	—	3
4	④東側校舎前花壇 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	3.1	4
5	⑤東門 門壁柱	有	Chr	有	Chr	有	Chr	2.1	5
6	⑥北東側校舎 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.6	6
7	⑦正門横ゴミステーション 外壁	有	Chr	無	—	無	—	—	7
8	⑧給食配膳室プラットフォーム 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	1.0	8
9	⑨正門横塀 外壁	有	Chr	無	—	無	—	—	9
10	⑩北側校舎 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	1.5	10
11	⑪消火ポンプ室 外壁	無	—	無	—	無	—	—	11
12	⑫体育館前渡り廊下 柱・上裏	有	Chr	有	Chr	有	Chr	2.9	12
13	⑬プール付属棟 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	1.9	13
14	⑭機械室B 外壁	無	—	無	—	無	—	—	14
15	⑮体育館前体育倉庫 外壁	無	—	無	—	無	—	—	15
16	⑯体育館 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.6	16
17	⑰体育館スロープ 外壁	無	—	無	—	無	—	—	17
備考									

注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr : クリソタイル Amo : アモサイト Cro : クロシドライト

Tre/Act : トレモライト/アクチノライト Ant : アンソフィライト

# 建材採取箇所 図面

