

## 4. 分析結果

試料 No.	試料名称	定性分析結果				石綿含有判定結果		定量分析結果	別添 データ No.
		X線回折分析法		分散染色法		石綿の 有無	石綿の 種類	石綿含有率 (%)	
		石綿の 有無	石綿の 種類	石綿の 有無	石綿の 種類				
1	①西館 外壁	無	—	無	—	無	—	—	1
2	②消火ポンプ室 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.8	2
3	③東館 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.6	3
4	④北側西門 門柱壁	無	—	無	—	無	—	—	4
5	⑤敷地北側CB塀 外側	無	—	無	—	無	—	—	5
6	⑥北側東門 門柱壁	無	—	無	—	無	—	—	6
7	⑦東機械室 外壁	無	—	無	—	無	—	—	7
8	⑧渡り廊下B 柱・上裏	有	Chr	有	Chr	有	Chr	2.1	8
9	⑨渡り廊下A 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.9	9
10	⑩EV棟 外壁	無	—	無	—	無	—	—	10
11	⑪西渡り廊下 柱・上裏	有	Chr	有	Chr	有	Chr	3.2	11
12	⑫西機械室 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.8	12
13	⑬南館 外壁	無	—	無	—	無	—	—	13
14	⑭体育館 外壁	無	—	無	—	無	—	—	14
15	⑮正門横ゴミステーション 外壁	有	Chr	有	Chr	有	Chr	0.2	15
16	⑯南門 門柱壁	無	—	無	—	無	—	—	16
17	⑰運動場体育倉庫 外壁	無	—	無	—	無	—	—	17
18	⑱運動場東側CB塀 内側	無	—	無	—	無	—	—	18
備考									

注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr : クリソタイル Amo : アモサイト Cro : クロシドライト

Tre/Act : トレモライト/アクチノライト Ant : アンソフィライト

# 建材採取箇所 図面

